



CAVE PLASTICEM

PASTA POLIMERICA PARA ENLUCIDO.

DESCRIPCIÓN

Es un revestimiento de alto contenido sólidos, que forma una película resistente. Está formulado con polímeros acrílicos modificados, aditivos que otorgan nivelación y una consistencia plástica, permitiendo una óptima trabajabilidad. La película seca al ser lijada deja una terminación suave y lisa. Su perfecta adherencia sobre una gran variedad de superficies facilita reparar sus irregularidades en forma práctica, dejándolas aptas para la sujeción posterior de pinturas o selladores. En mezcla con cemento se obtiene un producto de elevada dureza, excelente adherencia y resistencia a la intemperie.

APLICACIONES

Es utilizado para nivelación, reparación y enlucido de:

- Hormigón.
- Albañilería.
- Tabiques de yeso-cartón y fibrocemento.
- Placas de madera tipo OSB.

INFORMACIÓN TÉCNICA Y BENEFICIOS

ESPECIFICACIÓN	UNIDAD	VALOR
Acabado	N/A	Mate
Color	N/A	Blanco Invierno
Rendimiento teórico	Kg/m ²	1 a 1,5 kg/m ² según espesor de aplicación.
Secado al tacto	min	40 a 60
Secado Total	Horas	24

- Tiene consistencia pastosa, lo cual favorece su fácil aplicación.
- Tiene Alto rendimiento y gran adherencia al sustrato.
- Es Altamente flexible y su secado es rápido. No se fisura en condiciones y espesores indicados.
- El producto se puede lijar una vez seco.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación del sustrato:

- La superficie debe estar limpia y seca, libre de aceites, grasas, desmoldantes, polvo u otros elementos que afecten negativamente la adherencia.
- Para aplicar sobre superficies de hormigón o estuco, esta debe tener una edad mínima de 28 días.

Aplicación:

- Se debe aplicar cuando la temperatura ambiente sea mayor o igual a 5°C y la humedad relativa del aire sea inferior al 80%. No aplicar en días de lluvia, niebla o llovizna. Aplicar sobre superficies perfectamente secas.
- Aplicar mediante llana o espátula, extendiendo el material en capas de 0,5 a 4 mm. Para mayores espesores, aplicar por sobreposición de capas, procurando que la capa anterior esté seca antes de aplicar la siguiente.
- El revestimiento se puede lijar después de 24 horas de aplicado.
- Aplicar el número de manos que se requiera, hasta obtener una superficie suave y lisa.
- Para exteriores se recomienda mezclar 1:1 Cave Plasticem con cemento. Para tal efecto, prepare una pasta de cemento con agua y mezcle con Cave Plasticem hasta obtener una pasta



CAVE PLASTICEM

PASTA POLIMERICA PARA ENLUCIDO.

homogénea. La cantidad de agua debe ser regulada en terreno para obtener mezclas óptimas que permitan una buena aplicación.

RENDIMIENTO

- Rinde aproximadamente 1 a 1,5 kg/m², dependiendo del espesor de aplicación y rugosidad del sustrato.

PRESENTACIÓN

- Tambor de 300 kg.
- Balde de 24 kg.

VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO

- Almacene bajo techo, en sus envases originales, herméticamente cerrados y en un lugar fresco y seco. Bajo estas condiciones de almacenamiento, su vida útil es de un (1) año.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

- No aplicar sobre exteriores en días con lluvia, niebla o llovizna. Aplicar sobre superficies perfectamente secas.
- Cave Plasticem no es un producto impermeable, por lo que al ser aplicado en exteriores y ser expuesto a la lluvia debe ser en mezcla con pasta de cemento o recubierto con una película protectora que cumpla la función de impermeabilizar.
- Enlucir en ambientes ventilados.
- Para más información sobre la manipulación y condiciones de riesgo, consultar en la Hoja de Seguridad del producto.

ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quién les dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La hoja de seguridad de cada producto, según la Nch 2245 Of.15, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio www.productoscave.com