



TREMPROOF WP

REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE PARA USO EXTERIOR

DESCRIPCIÓN

TREMPROOF WP es un revestimiento elástico a base de copolímeros estireno-acrílicos en emulsión acuosa, el cual una vez seco, forma una película flexible, impermeable y duradera. **TREMPROOF WP** es un producto mono componente "listo para usar" de secado rápido a temperatura ambiente. Disponible en color Gris estándar y Blanco para aplicaciones en donde se requiera mejorar la reflectividad solar.

APLICACIONES

Impermeabilización de cubierta sobre diferentes tipos de sustrato:

- Zinc.
- Aluminio.
- Fibrocemento.
- Ladrillo.
- Hormigón.
- Terrazas de baldosas porosas.
- Protección de tabiques contra infiltración de aguas superficiales.

INFORMACIÓN TÉCNICA Y BENEFICIOS

- Impermeable a la lluvia y salpicaduras.
- Alta elasticidad.
- Fácil aplicación por método tradicional.
- Buena penetración en grietas.
- Resistente al agrietamiento.
- Base acuosa, no tóxico ni inflamable.

DATOS TÉCNICOS:

Propiedad	Descripción
Apariencia	Líquido viscoso blanco o gris
Contenido sólido (%)	> 60 en peso
Resistencia a la adherencia (N/mm ²)	Aprox. 1,2
Puenteo de grietas	No se agrieta hasta 1 mm

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación del sustrato.

Para sustratos de hormigón elimine todos los residuos, polvo y suciedad con una escoba dura o un equipo de limpieza a presión, puede usar un hidrolavado a alta presión (mín. 1500 psi) según lo amerite el caso. Todas las superficies deben estar sanas, limpias, secas, firmes y sin daño estructural. Si la superficie fue recubierta previamente, comuníquese con su asesor técnico de EUCLID CHEMICAL CAVE para obtener recomendaciones sobre la preparación de la superficie.

En el caso de superficies metálicas, las superficies a tratar también deben estar libres de aceite y grasa, restos de corrosión, agua, suciedad suelta y/o cualquier contaminante que pueda afectar negativamente a la adherencia. Elimine el aceite y la grasa con un disolvente adecuado y lave con agua limpia para permitir que se seque.

TREMPROOF WP
Revestimiento impermeabilizante para
uso exterior

FT.PC.CO.677 V01

Fecha última modificación: 09.2024



TREMPROOF WP

REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE PARA USO EXTERIOR

El óxido y la pintura descascarada o suelta se deben cepillar, raspar o lavar a presión para garantizar una superficie sólida. Las perforaciones y otras singularidades se repararán según sea necesario utilizando el sellador **DYMONIC 100**.

Las costuras, juntas y hojalaterías se deberán reparar utilizando el sellador **VULKEM 45SSL** embebido en la tela de refuerzo **PERMAFAB** (no utilice geotextiles).

Aplicación.

Sistema para aplicaciones de techos y paredes: 1 capa de imprimación con **TREMPROOF WP** diluido (para sustrato muy poroso) 3 capas de **TREMPROOF WP**.

Mezclado.

Mezclar **TREMPROOF WP** con paleta mezcladora de bajas revoluciones hasta que quede completamente homogéneo.

Aplicación.

Aplicar con rodillo de lana de pelo corto, brocha o pistola airless. Con rodillo de pelo corto o brocha, aplicar una capa de imprimación (sustratos porosos) del producto diluyendo 3 partes de **TREMPROOF WP** por 1 de agua, cuidando que exista adecuada penetración en todas las grietas.

Una vez seca la imprimación (aproximadamente 12 horas después de haber sido aplicada en condiciones normales de temperatura y humedad relativa), agregar las capas sucesivas de **TREMPROOF WP** hasta obtener el espesor de película deseado. Antes de aplicar una capa, la anterior deberá estar completamente seca.

Limpieza.

Limpie todas las herramientas y equipos de aplicación con agua inmediatamente después de su uso. El material curado y/o endurecido solo puede eliminarse mecánicamente.

DOSIFICACIÓN / RENDIMIENTO

- **En cubierta y azoteas** el consumo mínimo 2kg/m² en dos o tres capas. **En paredes verticales** el consumo mínimo es de 1kg/m² aplicado en dos capas. El consumo puede variar según tipo de sustrato y porosidad, se recomienda realizar una zona de prueba sobre las superficies previstas para determinar el consumo real del material superficie.

PRESENTACIÓN

- Tineta de 20 Kg.

VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO

TREMPROOF WP tiene una duración de 12 meses cuando se almacena en su envase original sin abrir en un lugar seguro y seco protegido de la luz solar directa.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

- La hoja de datos de seguridad debe ser leída y comprendida antes de su uso.

TREMPROOF WP
Revestimiento impermeabilizante para
uso exterior

FT.PC.CO.677 V01

Fecha última modificación: 09.2024



TREMPROOF WP

REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE PARA USO EXTERIOR

- USO EN CONDICIONES BIEN VENTILADAS y asegúrese de que se use todo el equipo de protección recomendado durante la manipulación y el uso de este producto. Para obtener una recomendación completa, consulte la hoja de datos de seguridad.

IMPORTANTE: Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los sustratos sobre los que se aplica, variación de temperatura, condiciones de almacenamiento, aplicación, entre otros factores. EUCLID CHEMICAL CAVE se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados como consecuencia de su uso incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. Ante cualquier duda comuníquese con el departamento de Servicio al Cliente. La hoja de datos de seguridad de cada producto puede ser consultada a través de nuestro sitio web.

TREMPROOF WP
Revestimiento impermeabilizante para
uso exterior

FT.PC.CO.677 V01

Fecha última modificación: 09.2024